



Lieferwerk:

Meggenhus (Werk 5 / Werk 8)

Prüfstelle:

Prüflabor AG

Walzasphalt - Deklaration

2025

SDA 8-12/16

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	25 PZA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	PmB 45/80-65 (CH-E)			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	5.8	Toleranz EW = ± 0.5		
Zugabebitumen	PmB 45/80-65 (CH-E)			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$^{1/10}$ mm]	35	35		
- Penetration: max. [$^{1/10}$ mm]	70	70		
- Erweichungspunkt R+K: min.	60	60		
- Erweichungspunkt R+K: max.	80	80		
- Elastische Rückstellung [%]	≥ 60	≥ 60		
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller / Zeobit			
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung	BMK / Valet & Ott			
- grobe Gesteinskörnung	BMK / Valet & Ott			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	18 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	82 M-%			
Mineralkategorie	C95/1	C95/1		
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%	0	---		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%	0	---		
- Warmzugabe M-%	0	---		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	155 °C			
- Raumdichte Mg/m^3	~ 2.078			
- Rohdichte Mg/m^3	~ 2.445			
- Hohlraumgehalt V_m , Vol-%	15.0	10.0...18.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	43.9	---		
- Stabilität S kN	---	---		
- Fließen F, mm	---	---		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinnentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	7.34	$\leq 7.5\%$		
Wasserempfindlichkeit %	90	$\geq 70\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100.0			
	31.5 [M-%] 100.0			
	22.4 [M-%] 100.0			
	16.0 [M-%] 100.0			
	11.2 [M-%] 100.0			
	8.0 [M-%] 96.0	-8/+5		
	5.6 [M-%] 60.0			
	4.0 [M-%] 27.0	± 7		
	2.0 [M-%] 18.0	± 6		
	1.0 [M-%] 14.0	± 4		
	0.5 [M-%] 10.0			
	0.25 [M-%] 9.0			
	0.125 [M-%] 8.0			
	0.063 [M-%] 6.5	± 2		

Typprüfung
Nummer: 24-02919
gültig bis: 26.08.2029

Konformitätserklärung

erfüllt
Ja
Ja

Bemerkungen: provisorische Deklaration

Datum:
Stempel / Unterschrift
BelagswerkDatum: 20.02.2025
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
prüflabor
Prüflabor AG
Rorschacherstrasse 95
CH-9402 MörschwilDatum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer