




Lieferwerk:

Meggenhus (Werk 5 / Werk 8)

Prüfstelle: Prüflabor AG

Walzaspahlt - Deklaration		2025	AC T 22 N
Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code: 38 EYA
Bindemittel:			
Ziel-Bitumen	70/100		
- Σ lösliche Bindemittelgehalt M-%	4.2	Toleranz EW = ± 0.6	
Zugabebitumen	250/330		
Rückgewinnung aus Mischgut:			
- Penetration: min. [1/10 mm]	35	35	
- Penetration: max. [1/10 mm]	75	75	
- Erweichungspunkt R+K: min.	47	47	
- Erweichungspunkt R+K: max.	62	62	
- Elastische Rückstellung [%]	---	keine Anforderung	
Mineralstoffe Herkunft:			
- Füller	Eigenfüller		
- Kalkhydrat			
- feine Gesteinskörnung	Valet & Ott, Holcim AG, Turbag AG		
- grobe Gesteinskörnung	Valet & Ott, Holcim AG, Turbag AG		
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	32 M-%		
- Mineralanteil Splitte \geq 2.0 mm	68 M-%		
Minerkategorie	C 50/30	C50/30	
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen			
- Sekundärsplitt M-%	10	>0 - 20%	
Recycling-Granulat			
- Kaltzugabe M-%	0	---	
- Warmzugabe M-%	60	50 - 70%	
Marshall-Werte:			
- Verdichtungstemperatur	145 °C		
- Raumdichte Mg/m³	~ 2.398		
- Rohdichte Mg/m³	~ 2.511		
- Hohlräumgehalt Vm, Vol-%	4.5	3.0...6.0	
- Hohlräumfüllungsgrad VFB, %	68.6	≤ 80	
- Stabilität S kN	≥ 7.5	≥ 7.5	
- Fliessen F, mm	1.5...3.5	1.5...3.5	
Bei H und S Belägen:			
Spurrinnentest LCPC [29]			
- 10000 Prüfzyklen %	---	---	
- 30000 Prüfzyklen %	---	---	
Wasserempfindlichkeit %	88	$\geq 70\%$	
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz	
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100.0		
	31.5 [M-%] 100.0		
	22.4 [M-%] 95.0	-9/+5	
	16.0 [M-%] 85.0		
	11.2 [M-%] 71.0	± 9	
	8.0 [M-%] 61.0		
	5.6 [M-%] 51.0		
	4.0 [M-%] 43.0		
	2.0 [M-%] 32.0	± 7	
	1.0 [M-%] 23.0	± 5	
	0.5 [M-%] 17.0		
	0.25 [M-%] 13.0		
	0.125 [M-%] 10.0		
	0.063 [M-%] 8.5	± 3	



Datum: [redacted]

Stempel / Unterschrift
Belagswerk

Datum: 04.12.2025

Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor**prüflabor**
Prüflabor AG
Rorschacherstrasse 95
CH-9402 MörschwilDatum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer