



Lieferwerk:

Belag AG Sennwald

Prüfstelle:

Prüflabor AG

Walzasphalt - Deklaration


2026

SDA 4-12/16

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	24 PZA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	PmB 45/80-65 (CH-E)			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	6.5	Toleranz EW = ± 0.5		
Zugabebitumen	PmB-E 45/80-80			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	35	35		
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	70	70		
- Erweichungspunkt R+K: min.	60	60		
- Erweichungspunkt R+K: max.	80	80		
- Elastische Rückstellung [%]	≥ 60	≥ 60		
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller, Fremdfüller Zeobit			
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung	Käppeli, Valet & Ott, Holcim			
- grobe Gesteinskörnung	Käppeli, Valet & Ott, Holcim			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	23 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	77 M-%			
Mineralkategorie	C 95/1	C95/1		
Split aus Ausbaupasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%	0	---		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%	0	---		
- Warmzugabe M-%	0	---		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	155 °C			
- Raumdichte Mg/m^3	~ 2.062			
- Rohdichte Mg/m^3	~ 2.425			
- Hohlraumgehalt V_m , Vol-%	15.0	10.0...18.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	46.6	---		
- Stabilität S kN	---	---		
- Fließen F, mm	---	---		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	6.34	$\leq 7.5\%$		
Wasserempfindlichkeit %	86	$\geq 70\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100.0			
	31.5 [M-%] 100.0			
	22.4 [M-%] 100.0			
	16.0 [M-%] 100.0			
	11.2 [M-%] 100.0			
	8.0 [M-%] 100.0			
	5.6 [M-%] 100.0			
	4.0 [M-%] 94.0	-8/+5		
	2.0 [M-%] 23.0	± 6		
	1.0 [M-%] 14.0	± 4		
	0.5 [M-%] 12.0			
	0.25 [M-%] 11.0			
	0.125 [M-%] 10.0			
	0.063 [M-%] 8.5	± 2		

Typprüfung		erfüllt
Nummer:	25-01641	ja
gültig bis:	11.06.2030	
Konformitätserklärung		ja

Umweltwirkung:
Umweltbelastungspunkte
UBP/t 212521.6
Treibhausgasemissionen
kg CO ₂ - eq/t 113.8



Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Belagswerk

Datum: **24.02.2026**
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor
 prüflabor
 Prüflabor AG
 Rorschacherstrasse 95
 CH-9402 Mörschwil

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer