



Lieferwerk:

Belag AG Sennwald

Prüfstelle:

Prüflabor AG

Walzasphalt - Deklaration

2026

AC 11 H

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	62 PZA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	PmB 45/80-65 (CH-E)			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	5.4	Toleranz EW = ± 0.5		
Zugabebitumen	PmB-E 45/80-80			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	35	35		
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	70	70		
- Erweichungspunkt R+K: min.	60	60		
- Erweichungspunkt R+K: max.	80	80		
- Elastische Rückstellung [%]	≥ 60	≥ 60		
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung	Käppeli, Valet & Ott, Holcim			erfüllt
- grobe Gesteinskörnung	Käppeli, Valet & Ott, Holcim			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	43 M-%			ja
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	57 M-%			ja
Mineralkategorie	C 95/1	C95/1		
Split aus Ausbauspalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%	0	---		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%	0	---		
- Warmzugabe M-%	0	---		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	155 °C			
- Raumdichte Mg/m ³	~ 2.360			
- Rohdichte Mg/m ³	~ 2.471			
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	4.5	3.0...6.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	73.4	---		
- Stabilität S kN	---	---		
- Fliesen F, mm	---	---		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	5.46	$\leq 10\%$		
Wasserempfindlichkeit %	95	$\geq 70\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100.0			
	31.5 [M-%] 100.0			
	22.4 [M-%] 100.0			
	16.0 [M-%] 100.0			
	11.2 [M-%] 96.0	-8/+5		
	8.0 [M-%] 87.0			
	5.6 [M-%] 74.0			
	4.0 [M-%] 62.0	± 7		
	2.0 [M-%] 43.0	± 6		
	1.0 [M-%] 27.0	± 4		
	0.5 [M-%] 19.0			
	0.25 [M-%] 14.0			
	0.125 [M-%] 11.0			
	0.063 [M-%] 7.5	± 2		

Typprüfung		erfüllt
Nummer:	25-01806	ja
gültig bis:	20.06.2030	
Konformitätserklärung		ja

Umweltwirkung:
Umweltbelastungspunkte
UBP/t keine Angabe
Treibhausgasemissionen
kg CO ₂ - eq/t keine Angabe

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Belagswerk

Datum: 24.02.2026
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer

