



Lieferwerk:

MOAG Linth AG

Prüfstelle:

Prüflabor AG

Walzasphalt - Deklaration

2026

SDA 4-12/16

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	24 UZA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	PmB-E 45/80-80			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	6.5	Toleranz EW = ± 0.5		
Zugabebitumen	PmB-E 45/80-80			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/_{10}$ mm]	35	35		
- Penetration: max. [$1/_{10}$ mm]	70	70		
- Erweichungspunkt R+K: min.	70	70		
- Erweichungspunkt R+K: max.	---	---		
- Elastische Rückstellung [%]	≥ 70	≥ 70		
		angestrebte Werte		
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller / Zeobit			
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung	Holcim Schweiz AG			
- grobe Gesteinskörnung	Holcim Schweiz AG			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	21 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	79 M-%			
Mineralkategorie	C 95/1	C95/1		
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%	0	---		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%	0	---		
- Warmzugabe M-%	0	---		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	155 °C			
- Raumdichte Mg/m^3	~ 2.060			
- Rohdichte Mg/m^3	~ 2.423			
- Hohlraumgehalt V_m , Vol-%	15.0	10.0...18.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	46.5	---		
- Stabilität S kN	---	---		
- Fließen F, mm	---	---		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinnentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	6.18	$\leq 7.5\%$		
Wasserempfindlichkeit %	89	$\geq 70\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100.0			
	31.5 [M-%] 100.0			
	22.4 [M-%] 100.0			
	16.0 [M-%] 100.0			
	11.2 [M-%] 100.0			
	8.0 [M-%] 100.0			
	5.6 [M-%] 100.0			
	4.0 [M-%] 96.0	-8/+5		
	2.0 [M-%] 21.0	± 6		
	1.0 [M-%] 13.0	± 4		
	0.5 [M-%] 12.0			
	0.25 [M-%] 11.0			
	0.125 [M-%] 10.0			
	0.063 [M-%] 9.0	± 2		

Typprüfung

Nummer: 25-03660

gültig bis: 29.10.2030

Konformitätserklärung

Umweltwirkung:

Umweltbelastungspunkte

UBP/t 220398.6

Treibhausgasemissionen

kg CO₂ - eq/t 118.3

Datum:
Stempel / Unterschrift
Belagswerk

Datum: 29.06.2026
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
prüflabor
Prüflabor AG
Rorschacherstrasse 95
CH-9402 Mörschwil

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer