



Lieferwerk:

Grynav W12

Prüfstelle:

Prüflabor AG

Walzasphalt - Deklaration		2025	AC 11 H	
Mischgutangaben		Sollwerte	Anforderungen	Code: 62 PZA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen		PmB 45/80-65 (CH-E)		
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%		5.5	Toleranz EW = ± 0.5	
Zugabebitumen		PmB 45/80-65 (CH-E)		
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$^{1/10}$ mm]		35	35	
- Penetration: max. [$^{1/10}$ mm]		70	70	
- Erweichungspunkt R+K: min.		60	60	
- Erweichungspunkt R+K: max.		80	80	
- Elastische Rückstellung [%]		≥ 60	≥ 60	
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller		Eigenfüller		
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung		Holcim Schweiz AG		
- grobe Gesteinskörnung		Holcim Schweiz AG		
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm		45 M-%		
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm		55 M-%		
Mineralkategorie		C 95/1	C95/1	
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%		0	---	
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur		155 °C		
- Raumdichte Mg/m^3		~ 2.366		
- Rohdichte Mg/m^3		~ 2.477		
- Hohlraumgehalt V_m , Vol-%		4.5	3.0...6.0	
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%		73.8	---	
- Stabilität S kN		---	---	
- Fließen F, mm		---	---	
Bei H und S Belägen:				
Spurrinnentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %		---	---	
- 30000 Prüfzyklen %		2.39	$\leq 10\%$	
Wasserempfindlichkeit %		86	$\geq 70\%$	
Korngrößenverteilung:		mm	Toleranz	
- Einzelwerte Siebdurchgang		45.0 [M-%] 100.0		
		31.5 [M-%] 100.0		
		22.4 [M-%] 100.0		
		16.0 [M-%] 100.0		
		11.2 [M-%] 96.0	-8/+5	
		8.0 [M-%] 86.0		
		5.6 [M-%] 73.0		
		4.0 [M-%] 65.0	± 7	
		2.0 [M-%] 45.0	± 6	
		1.0 [M-%] 29.0	± 4	
		0.5 [M-%] 20.0		
		0.25 [M-%] 15.0		
		0.125 [M-%] 11.0		
		0.063 [M-%] 8.0	± 2	

Typprüfung

Nummer: 20-01119

gültig bis: 18.04.2025

Konformitätserklärung

erfüllt
ja
ja

Datum:
Stempel / Unterschrift
BelagswerkDatum: 21.02.2025
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
prüflabor
Prüflabor AG
Rorschacherstrasse 95
CH-9402 MörschwilDatum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer