



Lieferwerk:

Schwarzenbach W9

Prüfstelle: Viatic AG

Walzasphalt - Deklaration		2026	AC B 16 H	
Mischgutangaben		Sollwerte	Anforderungen	Code: 57PYA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen		PmB-E 45/80-65 (CH-E)		
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%		5.0	Toleranz EW = ± 0.6	
Zugabebitumen		PmB-E 90/150-80 (CH-E)		
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]		35		
- Penetration: max. [$1/10$ mm]		70		
- Erweichungspunkt R+K: min.		60		
- Erweichungspunkt R+K: max.		80		
- Elastische Rückstellung [%]		≥ 50		
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller		Eigenfüller		
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung		Holcim Kirchberg / V&O		
- grobe Gesteinskörnung		Holcim Kirchberg / V&O		
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm		33 M-%		
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm		67 M-%		
Mineralkategorie		C70/10	C70/10	
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%		10		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%		50		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur		155 °C		
- Raumdichte Mg/m ³		~ 2.398		
- Rohdichte Mg/m ³		~ 2.511		
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%		4.5	3.0...6.0	
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %		---	---	
- Stabilität S kN		---	---	
- Fließen F, mm		---	---	
Bei H und S Belägen:				
Spurrinentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %			---	
- 30000 Prüfzyklen %		7.40	$\leq 7.5\%$	
Wasserempfindlichkeit %		98.0	$\geq 70\%$	
Korngrößenverteilung:		mm	Toleranz	
- Einzelwerte Siebdurchgang		45.0 [M-%] 100.0		
		31.5 [M-%] 100.0		
		22.4 [M-%] 100.0		
		16.0 [M-%] 97.0	-9/+5	
		11.2 [M-%] 84.0		
		8.0 [M-%] 72.0	± 9	
		5.6 [M-%] 59.0		
		4.0 [M-%] 47.0		
		2.0 [M-%] 33.0	± 7	
		1.0 [M-%] 22.0	± 5	
		0.5 [M-%] 16.0		
		0.25 [M-%] 12.0		
		0.125 [M-%] 9.0		
		0.063 [M-%] 6.5	± 3	

Typprüfung

Nummer: 26-W046282

gültig bis: 31.03.2031

Konformitätserklärung

erfüllt

Ja

Ja

Datum:
Stempel / Unterschrift
BelagswerkDatum: 04.05.2026
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
ViaTec AG
Technormastraße 8
8404 WinterthurDatum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer