



Lieferwerk:

Schwarzenbach W9

Prüfstelle: Viatec AG

Walzasphalt - Deklaration		2025	AC B 22 H	
Mischgutangaben		Sollwerte	Anforderungen	Code: 58PYA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen		PmB 45/80-65 (CH-E)		
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%		4.1	Toleranz EW = ± 0.6	
Zugabebitumen		PmB 90-150-80 (CH-E)		
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]		35		
- Penetration: max. [$1/10$ mm]		70		
- Erweichungspunkt R+K: min.		60		
- Erweichungspunkt R+K: max.		80		
- Elastische Rückstellung [%]		≥ 50		
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller		Eigenfüller		
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung		Holcim Kirchberg / V&O		
- grobe Gesteinskörnung		Holcim Kirchberg / V&O		
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm		32 M-%		
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm		68 M-%		
Mineralkategorie		C70/10	C70/10	
Splitt aus Ausbaus asphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%				
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%		50		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur		155 °C		
- Raumdichte Mg/m^3		~ 2.401		
- Rohdichte Mg/m^3		~ 2.527		
- Hohlraumgehalt V_m , Vol-%		5.0	4.0...7.0	
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %		---	---	
- Stabilität S kN		---	---	
- Fließen F, mm		---	---	
Bei H und S Belägen:				
Spurrinnentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %		---	---	
- 30000 Prüfzyklen %		3.12	$\leq 10\%$	
Wasserempfindlichkeit %		97.0	$\geq 70\%$	
Korngrößenverteilung:		mm	Toleranz	
- Einzelwerte Siebdurchgang		45.0 [M-%] 100.0		
		31.5 [M-%] 100.0		
		22.4 [M-%] 96.0	-9/+5	
		16.0 [M-%] 82.0		
		11.2 [M-%] 71.0	± 9	
		8.0 [M-%] 62.0		
		5.6 [M-%] 53.0		
		4.0 [M-%] 44.0		
		2.0 [M-%] 32.0	± 7	
		1.0 [M-%] 22.0	± 5	
		0.5 [M-%] 16.0		
		0.25 [M-%] 11.0		
		0.125 [M-%] 8.0		
		0.063 [M-%] 7.0	± 3	

Typprüfung
Nummer: 9017
gültig bis: 28.11.2027

erfüllt
Ja
Ja

Konformitätserklärung

Ja

Datum:
Stempel / Unterschrift
BelagswerkDatum: 31.01.2025
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
ViaTec AG
Technormastrasse 8
8404 WinterthurDatum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer