



Lieferwerk:

Schwarzenbach W9

Prüfstelle: Viatic AG

Walzasphalt - Deklaration		2026	AC MR 8	
Mischgutangaben		Sollwerte	Anforderungen	Code: 18PZA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen		PmB 45/80-65 (CH-E)		
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%		6.2	Toleranz EW = ± 0.5	
Zugabebitumen		PmB 45/80-65 (CH-E)		
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]		35		
- Penetration: max. [$1/10$ mm]		70		
- Erweichungspunkt R+K: min.		60		
- Erweichungspunkt R+K: max.		80		
- Elastische Rückstellung [%]		≥ 60		
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller		Eigenfüller+Zeobit		
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung		Holcim Kirchberg / V&O		
- grobe Gesteinskörnung		Holcim Kirchberg / V&O		
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm		25 M-%		
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm		75 M-%		
Mineralkategorie		C95/1	C95/1	
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%				
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur		155 °C		
- Raumdichte Mg/m ³		~ 2.327		
- Rohdichte Mg/m ³		~ 2.450		
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%		5.0	3.0...6.0	
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %		---	---	
- Stabilität S kN		---	---	
- Fließen F, mm		---	---	
Bei H und S Belägen:				
Spurrinentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %		---	---	
- 30000 Prüfzyklen %		5.27	$\leq 7.5\%$	
Wasserempfindlichkeit %		100.0	$\geq 70\%$	
Korngrößenverteilung:		mm	Toleranz	
- Einzelwerte Siebdurchgang		45.0 [M-%] 100.0		
		31.5 [M-%] 100.0		
		22.4 [M-%] 100.0		
		16.0 [M-%] 100.0		
		11.2 [M-%] 100.0		
		8.0 [M-%] 94.0	-8/+5	
		5.6 [M-%] 67.0		
		4.0 [M-%] 39.0	± 7	
		2.0 [M-%] 25.0	± 6	
		1.0 [M-%] 18.0	± 4	
		0.5 [M-%] 15.0		
		0.25 [M-%] 12.0		
		0.125 [M-%] 10.0		
		0.063 [M-%] 8.0	± 2	

Typprüfung
Nummer: **25-W044296**
gültig bis: **17.09.2030**

Konformitätserklärung

erfüllt
Ja
Ja

Datum:
Stempel / Unterschrift
BelagswerkDatum: 14.07.2026
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
ViaTec AG
Technormastraße 8
8404 WinterthurDatum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer