



Lieferwerk:

Schwarzenbach W9

Prüfstelle: Viatic AG

Walzasphalt - Deklaration

2025

SDA 8 - 12/16 SG

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	25PZA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	PmB E 45/80-65			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	5.6	Toleranz EW = ± 0.5		
Zugabebitumen	PmB E 45/80-65			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	35			
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	70			
- Erweichungspunkt R+K: min.	60			
- Erweichungspunkt R+K: max.	80			
- Elastische Rückstellung [%]	≥ 60			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller+Zeobit			
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung	Holcim Kirchberg / V&O			
- grobe Gesteinskörnung	Holcim Kirchberg / V&O			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	20 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	80 M-%			
Mineralkategorie	C95/1	C95/1		
Split aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%				
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	155 °C			
- Raumdichte Mg/m ³	~ 2.097			
- Rohdichte Mg/m ³	~ 2.467			
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	15.0			
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	---	---		
- Stabilität S kN	---	---		
- Fließen F, mm	---	---		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinnentest LCPC [29]				
- 30000 Prüfzyklen %	5.83	$\leq 7.5\%$		
Ablaufen Bitumen %	0.16			
Wasserempfindlichkeit %	95.0	$\geq 70\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%]	100.0		
	31.5 [M-%]	100.0		
	22.4 [M-%]	100.0		
	16.0 [M-%]	100.0		
	11.2 [M-%]	100.0		
	8.0 [M-%]	97.0	-8/+5	
	5.6 [M-%]	65.0		
	4.0 [M-%]	30.0	± 7	
	2.0 [M-%]	20.0	± 6	
	1.0 [M-%]	14.0	± 4	
	0.5 [M-%]	11.0		
	0.25 [M-%]	9.5		
	0.125 [M-%]	8.0		
	0.063 [M-%]	6.5	± 2	

Typprüfung

Nummer: 9028

gültig bis: 21.09.2025

Konformitätserklärung

Ja

Ausmessverfahren D

Datum:
Stempel / Unterschrift
Belagswerk

Datum: 31.01.2025
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
ViaTec AG
Technormastraße 8
8404 Winterthur

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer