



Lieferwerk:

Schwarzenbach W9

Prüfstelle: Viatec AG

Walzasphalt - Deklaration		2025	AC 11 S	
Mischgutangaben		Sollwerte	Anforderungen	Code: 42DYA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen		50/70		
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%		5.4	Toleranz EW = ± 0.5	
Zugabebitumen		70/100		
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]		30		
- Penetration: max. [$1/10$ mm]		55		
- Erweichungspunkt R+K: min.		48		
- Erweichungspunkt R+K: max.		65		
- Elastische Rückstellung [%]		---		
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller		Eigenfüller		
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung		Holcim Kirchberg / V&O		
- grobe Gesteinskörnung		Holcim Kirchberg / V&O		
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm		39 M-%		
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm		61 M-%		
Mineralkategorie		C70/10	C70/10	
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%		10		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%		30		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur		145 °C		
- Raumdichte Mg/m^3		~ 2.371		
- Rohdichte Mg/m^3		~ 2.483		
- Hohlraumgehalt V_m , Vol-%		4.5	3.0...6.0	
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %		---	---	
- Stabilität S kN		---	---	
- Fließen F, mm		---	---	
Bei H und S Belägen:				
Spurrinnentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %		4.90	$\leq 10\%$	
- 30000 Prüfzyklen %		---	---	
Wasserempfindlichkeit %		91.0	$\geq 70\%$	
Korngrößenverteilung:		mm	Toleranz	
- Einzelwerte Siebdurchgang		45.0 [M-%] 100.0		
		31.5 [M-%] 100.0		
		22.4 [M-%] 100.0		
		16.0 [M-%] 100.0		
		11.2 [M-%] 96.0	-8/+5	
		8.0 [M-%] 86.0		
		5.6 [M-%] 73.0		
		4.0 [M-%] 62.0	± 7	
		2.0 [M-%] 39.0	± 6	
		1.0 [M-%] 25.0	± 4	
		0.5 [M-%] 18.0		
		0.25 [M-%] 13.0		
		0.125 [M-%] 10.0		
		0.063 [M-%] 8.0	± 2	

Typprüfung		erfüllt
Nummer:	9013	Ja
gültig bis:	04.09.2025	
Konformitätserklärung		Ja

Datum:
Stempel / Unterschrift
BelagswerkDatum: 31.01.2025
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
ViaTec AG
Technormastrasse 8
8404 WinterthurDatum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer