



Lieferwerk:

Schwarzenbach W9

Prüfstelle: Viatic AG

Walzasphalt - Deklaration

2025

AC 8 H

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	61UZA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	PmB 45/80-80 (CH-E)			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	6.0	Toleranz EW = ± 0.5		
Zugabebitumen	PmB 45/80-80 (CH-E)			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	35			
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	70			
- Erweichungspunkt R+K: min.	70	Kt ZH		
- Erweichungspunkt R+K: max.				
- Elastische Rückstellung [%]	≥ 60			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung	Holcim Kirchberg / V&O			
- grobe Gesteinskörnung	Holcim Kirchberg / V&O			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	45 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	55 M-%			
Mineralkategorie	C95/1	C95/1		
Split aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%				
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	155 °C			
- Raumdichte Mg/m ³	~ 2.354			
- Rohdichte Mg/m ³	~ 2.465			
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	4.5	3.0...6.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	---	---		
- Stabilität S kN	---	---		
- Fliesen F, mm	---	---		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinnentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	6.10	$\leq 10\%$		
Wasserempfindlichkeit %	94.0	$\geq 70\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%]	100.0		
	31.5 [M-%]	100.0		
	22.4 [M-%]	100.0		
	16.0 [M-%]	100.0		
	11.2 [M-%]	100.0		
	8.0 [M-%]	96.0	-8/+5	
	5.6 [M-%]	83.0		
	4.0 [M-%]	71.0	± 7	
	2.0 [M-%]	45.0	± 6	
	1.0 [M-%]	30.0	± 4	
	0.5 [M-%]	20.0		
	0.25 [M-%]	15.0		
	0.125 [M-%]	11.0		
	0.063 [M-%]	7.5	± 2	

Typprüfung

Nummer: 25-W043400

gültig bis: 07.07.2030

Konformitätserklärung

erfüllt

Ja

Ja

Datum:
Stempel / Unterschrift
Belagswerk

Datum: 17.09.2025
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
ViaTec AG
Technormastraße 8
8404 Winterthur

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer