



Lieferwerk:

Schwarzenbach W9

Prüfstelle: Viatec AG

Walzasphalt - Deklaration		2025	ACF 22	
Mischgutangaben		Sollwerte	Anforderungen	Code: 78DYA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen		50/70		
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%		3.9	Toleranz EW = ± 0.6	
Zugabebitumen		250/330		
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]		25		
- Penetration: max. [$1/10$ mm]		55		
- Erweichungspunkt R+K: min.		50		
- Erweichungspunkt R+K: max.		65		
- Elastische Rückstellung [%]		---		
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller		Eigenfüller		
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung		Holcim Kirchberg / V&O		
- grobe Gesteinskörnung		Holcim Kirchberg / V&O		
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm		33 M-%		
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm		67 M-%		
Mineralkategorie		CNR	CNR	
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%		10		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%		70		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur		145 °C		
- Raumdichte Mg/m^3		~ 2.404		
- Rohdichte Mg/m^3		~ 2.544		
- Hohlraumgehalt V_m , Vol-%		5.5	3.0...10.0	
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %		≤ 80	≤ 80	
- Stabilität S kN		≥ 5.0	≥ 5.0	
- Fliesen F, mm		1.5...3.5	1.5...3.5	
Bei H und S Belägen:				
Spurrinnentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %		---	---	
- 30000 Prüfzyklen %		---	---	
Wasserempfindlichkeit %		96.0	$\geq 70\%$	
Korngrößenverteilung:		mm	Toleranz	
- Einzelwerte Siebdurchgang		45.0 [M-%]		
		31.5 [M-%]	100.0	
		22.4 [M-%]	98.0	-9/+5
		16.0 [M-%]	86.0	
		11.2 [M-%]	74.0	± 9
		8.0 [M-%]	64.0	
		5.6 [M-%]	53.0	
		4.0 [M-%]	45.0	
		2.0 [M-%]	33.0	± 7
		1.0 [M-%]	22.0	± 5
		0.5 [M-%]	16.0	
		0.25 [M-%]	11.0	
		0.125 [M-%]	9.0	
		0.063 [M-%]	6.5	± 3

Typprüfung
Nummer: 23-38096
gültig bis: 01.10.2028

erfüllt
Ja

Konformitätserklärung
Ja

Datum:
Stempel / Unterschrift
BelagswerkDatum: 31.01.2025
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
ViaTec AG
Technormastrasse 8
8404 WinterthurDatum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer