



Lieferwerk:

Schwarzenbach W9

Prüfstelle: Viatec AG

Walzasphalt - Deklaration

2025

AC T 16 N

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	37EYA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	70/100			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	4.6	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabebitumen	250/330			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	35			
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	75			
- Erweichungspunkt R+K: min.	47			
- Erweichungspunkt R+K: max.	62			
- Elastische Rückstellung [%]	---			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung	Holcim Kirchberg / V&O			
- grobe Gesteinskörnung	Holcim Kirchberg / V&O			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	36 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	64 M-%			
Mineralkategorie	C50/30	C50/30		
Split aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%	10			
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	60			
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145 °C			
- Raumdichte Mg/m^3	~ 2.416			
- Rohdichte Mg/m^3	~ 2.517			
- Hohlraumgehalt V_m , Vol-%	4.0	3.0...6.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	≤ 80.0	≤ 80		
- Stabilität S kN	≥ 7.5	≥ 7.5		
- Fliesen F, mm	1.5 ... 3.5	1.5...3.5		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinnentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	---	---		
Wasserempfindlichkeit %	92.0	$\geq 70\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100			
	31.5 [M-%] 100			
	22.4 [M-%] 100.0			
	16.0 [M-%] 96.0	-9/+5		
	11.2 [M-%] 85.0			
	8.0 [M-%] 75.0	± 9		
	5.6 [M-%] 64.0			
	4.0 [M-%] 53.0			
	2.0 [M-%] 36.0	± 7		
	1.0 [M-%] 26.0	± 5		
	0.5 [M-%] 19.0			
	0.25 [M-%] 13.0			
	0.125 [M-%] 10.0			
	0.063 [M-%] 8.0	± 3		

Typprüfung

Nummer: 9004

gültig bis: 10.03.2026

Konformitätserklärung

	erfüllt
Ja	
Ja	

Datum:
Stempel / Unterschrift
Belagswerk

Datum: 31.01.2025
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
ViaTec AG
Technormastrasse 8
8404 Winterthur

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer