



Lieferwerk:

Schwarzenbach W9

Prüfstelle: Viatic AG

Walzasphalt - Deklaration

2025

AC T 16 S

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	47DYA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	50/70			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	4.9	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabebitumen	50/70 + 250/330			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	25			
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	55			
- Erweichungspunkt R+K: min.	50			
- Erweichungspunkt R+K: max.	65			
- Elastische Rückstellung [%]	---			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung	Holcim Kirchberg / V&O			
- grobe Gesteinskörnung	Holcim Kirchberg / V&O			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	34 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	66 M-%			
Mineralkategorie	C70/10	C70/10		
Spillt aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärspillt M-%	10			
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	60			
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145 °C			
- Raumdichte Mg/m ³	~ 2.397			
- Rohdichte Mg/m ³	~ 2.497			
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	4.0	3.0...6.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	---	---		
- Stabilität S kN	---	---		
- Fliesen F, mm	---	---		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinnentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	4.60	$\leq 10\%$		
- 30000 Prüfzyklen %	---	---		
Wasserempfindlichkeit %	98.0	$\geq 70\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%]	100.0		
	31.5 [M-%]	100.0		
	22.4 [M-%]	100.0		
	16.0 [M-%]	96.0	-9/+5	
	11.2 [M-%]	86.0		
	8.0 [M-%]	73.0	± 9	
	5.6 [M-%]	60.0		
	4.0 [M-%]	51.0		
	2.0 [M-%]	34.0	± 7	
	1.0 [M-%]	23.0	± 5	
	0.5 [M-%]	17.0		
	0.25 [M-%]	13.0		
	0.125 [M-%]	9.0		
	0.063 [M-%]	7.5	± 3	

Typprüfung

Nummer: 25-W042927

gültig bis: 26.05.2030

Konformitätserklärung

erfüllt

Ja

Ja

Datum:
Stempel / Unterschrift
Belagswerk

Datum: 08.08.2025
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
ViaTec AG
Technormastraße 8
8404 Winterthur

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer