



Lieferwerk:

Mifag Weiningen AG

Prüfstelle:

Prüflabor AG

Walzasphalt - Deklaration		2025	AC B 16 S											
Mischgutangaben		Sollwerte	Anforderungen	Code: 53 DYA										
Bindemittel:				<table><tr><td colspan="2">Typprüfung</td><td rowspan="2">erfüllt</td></tr><tr><td>Nummer:</td><td>24-00811</td></tr><tr><td>gültig bis:</td><td>09.04.2029</td></tr><tr><td colspan="2">Konformitätserklärung</td><td>ja</td></tr></table>	Typprüfung		erfüllt	Nummer:	24-00811	gültig bis:	09.04.2029	Konformitätserklärung		ja
Typprüfung		erfüllt												
Nummer:	24-00811													
gültig bis:	09.04.2029													
Konformitätserklärung		ja												
Ziel-Bitumen		50/70												
- ∑ lösl. Bindemittelgehalt M-%		4.9	Toleranz EW = ± 0.6											
Zugabebitumen		250/330												
Rückgewinnung aus Mischgut:														
- Penetration: min. [¹ / ₁₀ mm]		25	25											
- Penetration: max. [¹ / ₁₀ mm]		55	55											
- Erweichungspunkt R+K: min.		50	50											
- Erweichungspunkt R+K: max.		65	65											
- Elastische Rückstellung [%]		----	keine Anforderung											
Mineralstoffe Herkunft:														
- Füller		Eigenfüller												
- Kalkhydrat														
- feine Gesteinskörnung		ESPA Frauenfeld AG												
- grobe Gesteinskörnung		ESPA Frauenfeld AG												
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm		37 M-%												
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm		63 M-%												
Mineralkategorie		C70/10	C70/10											
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen														
- Sekundärsplitt M-%		0	---											
Recycling-Granulat														
- Kaltzugabe M-%														
- Warmzugabe M-%		60	50 - 60%											
Marshall-Werte:														
- Verdichtungstemperatur		145 °C												
- Raumdichte Mg/m³		~ 2.386												
- Rohdichte Mg/m³		~ 2.498												
- Hohlraumgehalt V _m , Vol-%		4.5	3.0...6.0											
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%		71.7	---											
- Stabilität S kN		---	---											
- Fließen F, mm		---	---											
Bei H und S Belägen:														
Spurrinnentest LCPC [29]														
- 10000 Prüfzyklen %		3.21	≤ 10%											
- 30000 Prüfzyklen %		---	---											
Wasserempfindlichkeit %		88	≥ 70%											
Korngrößenverteilung:		mm	Toleranz											
- Einzelwerte Siebdurchgang		45.0 [M-%] 100.0												
		31.5 [M-%] 100.0												
		22.4 [M-%] 100.0												
		16.0 [M-%] 95.0	-9/+5											
		11.2 [M-%] 85.0												
		8.0 [M-%] 74.0	± 9											
		5.6 [M-%] 63.0												
		4.0 [M-%] 53.0												
		2.0 [M-%] 37.0	± 7											
		1.0 [M-%] 25.0	± 5											
		0.5 [M-%] 18.0												
		0.25 [M-%] 13.0												
		0.125 [M-%] 9.0												
		0.063 [M-%] 7.5	± 3											

Datum:
Stempel / Unterschrift
Belagswerk

Datum: 18.02.2025
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor

prüflabor
Prüflabor AG
Rorschacherstrasse 95
CH-9402 Mörschwil

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer