



Lieferwerk:

Mifag Weiningen AG

Prüfstelle:

Prüflabor AG

Walzasphalt - Deklaration		2025	AC 8 H	
Mischgutangaben		Sollwerte	Anforderungen	Code: 61 UZA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen		PmB 45/80-80		
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%		6.5	Toleranz EW = ± 0.5	
Zugabebitumen		PmB 45/80-80		
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$^{1/10}$ mm]		35	35	
- Penetration: max. [$^{1/10}$ mm]		70	70	
- Erweichungspunkt R+K: min.		70	70	
- Erweichungspunkt R+K: max.		---	---	
- Elastische Rückstellung [%]		≥ 60	≥ 60	
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller		Eigenfüller		
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung		ESPA Frauenfeld AG		
- grobe Gesteinskörnung		ESPA Frauenfeld AG		
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm		51 M-%		
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm		49 M-%		
Mineralkategorie		C95/1	C95/1	
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%		0	---	
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur		155 °C		
- Raumdichte Mg/m^3		~ 2.321		
- Rohdichte Mg/m^3		~ 2.430		
- Hohlraumgehalt V_m , Vol-%		4.5	3.0...6.0	
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %		76.6	---	
- Stabilität S kN		---	---	
- Fließen F, mm		---	---	
Bei H und S Belägen:				
Spurrinnentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %		---	---	
- 30000 Prüfzyklen %		5.25	$\leq 10\%$	
Wasserempfindlichkeit %		93	$\geq 70\%$	
Korngrößenverteilung:		mm	Toleranz	
- Einzelwerte Siebdurchgang		45.0 [M-%] 100.0		
		31.5 [M-%] 100.0		
		22.4 [M-%] 100.0		
		16.0 [M-%] 100.0		
		11.2 [M-%] 100.0		
		8.0 [M-%] 96.0	-8/+5	
		5.6 [M-%] 86.0		
		4.0 [M-%] 72.0	± 7	
		2.0 [M-%] 51.0	± 6	
		1.0 [M-%] 31.0	± 4	
		0.5 [M-%] 21.0		
		0.25 [M-%] 14.0		
		0.125 [M-%] 11.0		
		0.063 [M-%] 8.0	± 2	

Typprüfung

Nummer: 22-02974**

gültig bis: 04.08.2027

Konformitätserklärung

erfüllt

ja

ja

Bemerkungen: **Typprüfung erfolgte an Ziel-Bitumen PmB 65/105-60 (CH-E).

Datum:
Stempel / Unterschrift
BelagswerkDatum: 18.02.2025
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
prüflabor
Prüflabor AG
Rorschacherstrasse 95
CH-9402 MörschwilDatum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer